


## Popis zboží/obrázky produktu

Elastické spojování  
a utěsňování

## Popis

## Upozornění:

\* Doba tvorby škraloupu.

## Bezpečnost:

Seznam s bezpečnostními údaji a technické údaje naleznete na naší webové stránce.

## Všeobecné informace:

Pro trvale elastické lepené spoje se současným těsnicím účinkem vůči vodě, prachu atd Trvale elastické lepidlo a těsnicí hmota LOCTITE, 97990-5366310 Transparentní, pastovité. Používá se speciálně jako lepidlo, aby se zaručilo optimální utěsnění, slepení a ochrana. Typickým použitím je utěsnění postranních oken vlaků, utěsnění tepelných zdrojů (kamen, tepelných výměníků, potrubí páry, ohřivačů vody), ochrana a izolace skříňových rozvaděčů a lepení HCR silikonu. Používá se i v oblasti údržby a oprav. Teplotní odolnost od -50 °C do +200°C. Trvale elastické černé lepidlo a těsnicí hmota LOCTITE, 97990-5368310 Černá barva, pastovité. Používá se především k utěsňování. Je vhodné k lepení a k použití za vysokých teplot. Uplatnění nalézá především v průmyslových oblastech, jako jsou elektrické domácí spotřebiče a v automobilovém a leteckém průmyslu Teplotní odolnost od -50 °C do +200°C. Vysoce teplotně odolné, trvale elastické lepidlo a těsnicí hmota LOCTITE 97990-5399310 Červená barva, pastovité. Používá se především k utěsňování. Je však vhodné také k lepení a k použití za vysokých teplot. Používá se především pro průmyslové lepení a utěsňování, v teplené technice, u průmyslových pecí, u elektrických somácích spotřebičů a průmyslových topných zařízení. Teplotní odolnost od -50 °C do +200°C.

## Přehled zboží

Objednací číslo	Balení	Mezinár. poznávací číslo	Vytvrzovací systém	Ruční pevnost min	Pevnost v tahu N/mm <sup>2</sup>	Tažnost %	Tvrdość Shore
97990-5366310	310 ml kartuše	5366	Vlhkost vzduchu	5*	2	530	25
97990-5368310	310 ml kartuše	5368	Vlhkost vzduchu	5*	2	435	26
97990-5399310	310 ml kartuše	5399	Vlhkost vzduchu	5*	2,5	500	33